

МАҲАЛЛИЙ ХОМ АШЁ - “КАВРАК” ЎСИМЛИГНИ КОМПЛЕКС ҚАЙТА ИШЛАШ ТАДҚИҚОТЛАРИ

Муродов Музаффар Муродович

т.ф.д., профессор – Тошкент инновацион кимёвий технология илмий тадқиқот институти директори; Email: tikititimm@gmail.com

Насуллаев Хикматулло Абдулазизович

т.ф.ф.д., - Тошкент инновацион кимёвий технология илмий тадқиқот институти мустақил тадқиқотчиси;

Ахраров Бобурхўжа Баходирович, Асадова Раъно Дилмуратовна, Абдурахмонова Ирода Собир қизи, Рахманов Жаҳонгир Жалилович

Тошкент инновацион кимёвий технология илмий тадқиқот институти мустақил тадқиқотчиси;

ARTICLE INFO.

Калит сўзлар: Хом Ашё, Қайта Ишлаш, Тадқиқотлари.

Annotation

Каврак ўсимлигининг поя қисмидан юқори тозаликка эга бўлган кимёвий қайта ишлашга яроқли целянолозанинг бир нечта маркаларини ажратиб олиш жараёнлари тадқиқотлари.


<http://www.gospodarkainnowacje.pl/> © 2023 LWAB.

Республикада целянолоза заҳираларини кенгайтириш, айнан бир йиллик ва кўп йиллик ўсимликлар, ҳамда турли саноат корхоналарининг, жумладан, тўқимачилик ва енгил саноат корхоналари, пахта тозалаш корхоналарининг толали чиқиндилари асосида бойитиш соҳанинг хозирги куннинг долзарб вазифаларидан саналади. Целянолоза ва унинг асосидаги органик материалларни ишлаб чиқаришда, юқорида номлари қайд этилган маҳаллий хомашёларни саноат соҳалари учун асосий хомашё сифатида механик-кимёвий ишлов бериш натижасида ажralиб чиқадиган оралиқ ва иккиламчи маҳсулотларни кимёвий қайта ишлаш талаб этилади.

Бир ва кўп йиллик ўсимликларни қайта ишлаш даврида ундан ажralиб чиқадиган иккиламчи маҳсулотлар, жумладан, шох-шаббалар, қирринди ёғоч парахалари кабилар табиятга чиқариб ташланиши ва уларни тўғридан – тўғри ёқиб юборилиши атроф муҳитга ўзининг салбий таъсирини ўтказмай қолмайди. Уларни механик ёки кимёвий қайта ишлаш йўли билан муаммоли вазиятларга ечим топиш мумкин.

Кавра пояси асосида целянолоза ажратиб олишда натронли усулдан фойдаланилди[1]. Бу жараён аввалги аналог ишлардан фарқи ва инновацион ёндошувларни шундаки, қоғоз ва қоғоз маҳсулотларини ишлаб чиқаришда Гидротитгич ва Ролл тегирмонларидан фойдаланилди. Куйида дастлаб ушбу жиҳозларнинг қисқача таснифини келтирамиз.

1-расмда темир бетон овал ваннадан, пичоқли янчиш тамбуридан ва пичоқли бардан иборат роллинг одатий кўриниши келтирилган[1]. Сифим узунламаси бўлими билан тенг бўлмаган кенгликдаги иккита каналга бўлинади. Каналлардан бири ишлайди, иккинчиси кўроқ: тор, массанинг тескари харакати учун хизмат қиласди. Ички каналда слайд – горка мавжуд бўлиб, у орқали роллинг ишлаш пайтидамасса айланадиган тамбурнинг пичоқлари билан узатилади.



Ролл янчиш тегирмони:


1 — қопқок; 2—қўл ғилдираги (маховичок) ; 3 — кашнак (шкив) ; 4—сифим (ванна); 5 — лой егувчи; 6 — массани чиқариш; 7 —вазинли қўшимча қурилма; 8 — янчиш барабани - танбури; 9 — бар (планка)

Ваннанинг энг пастки қисмида валқли иккита тешик мавжуд. Ушбу тешиклардан бири орқали ер массаси яъни қуйқали ифлосликлар тагликдаги ховузга туширилади; бошқа тешик ролни ювишда ифлосланган сувни канализацияга олиб ташлаш учун хизмат қиласди.

10-12м/с айлана тезлигига айланадиган янчиш тамбурида метал пичоқлар бир-биридан 30-50 мм масофада унинг ўқига параллел равишда жойлаштирилади. Пичоқлар орасида ёғоч блоклар қўйилади, улар сувга сувга боткандан кейин шишади ва пичоқларни маҳкам сиқади. Бундан ташқари пичоқларни барабаннинг учидан иссиқ холатда мустаҳкамлаш учун пичоқларнинг чуқурчаларини маҳкамлаш халқалари киритилади.

Одатда, 3-4мм қалинликдаги пичоқлар қўпол янчиш массасини олиш учун, қалинлиги 6-8мм – қоғознинг кўп оммавий турларини ишлаб чиқаришда, қалинлиги 9-12мм – ёғли массадан қоғоз ишлаб чиқаришда ишлатилинади, яъни толаларни сезиларли даражада қисқартирилсан янчиш. Массани чайқалишини олдини олиш учун янчиш тамбури устидаги слайд-горконинг орасида ва слайднинг орқасида ваннанинг орка томонида ёғоч ёки зангламайдиган пўлатдан ясалган қопқоқ ўрнатилади. Қопқоқнинг ичидаги барабан орқали масса ўказилишига тўсқинлик қилувчиқирқич мавжуд.

Унга юқланган ярим тайёр маҳсулотнинг доимий концентрациясида роллинг ишлаши рулонли ваннанинг хамжи ва унинг тўлиқ айланиш вақти, яъни хомашёни юклаш бошланган вақтдан бошлаб, шу билан юқланиш вақти белгиланади. Ҳақийқий янчиш, тушириш ва ваннани ювиш, кейинги юкни юклашни бошланишига қадар албатта. Роллдаги массанинг концентрацияси одатда 5-7% ни ташкил қиласди ва фақат чнгни ютиш қоғоз турларини ишлаб чиқаришда 3-3,5%ни ташкил қиласди. Ролли ваннанинг хажми $3-18\text{m}^3$ ни ташкил қиласди, бу роллдаги масса концентрацияси 6% бўлган ваннага 180-1080кг мутлако қуруқ толаларни юклашга тўғри келади. Ролни бурилиш вақти массани майдалашнинг талаб қиладиган даражаси ва характеристига, шунингдек ишлатиладиган ярим тайёр маҳсулот турига боғлиқ ва 1 дан 2 соатгачан. Роллинг самарадорлиги, хатто энг илғор ишланмалар учун хам камдан-кам холларда 40% дан ошади.



Вертикал роторли пулпа:

1 — пичоқлы диск (ротор); 2 — лой егувчи (грязевик); 3 — сув таъминоти; 4 — дампер (заслонка); 5 — элак (сито); 6 — қаттиқ пичоқлар; 7 — жабдуқлар тортувчиси (жгутовытаскиватель); 8 — масса тўлиб кетишими тартибга солиши учун бўлинма; 9 — массасини бўшатиш; 10 — дампир (заслонка); 11 — тушириши учун филиал трубкаси; 12 — қум тўплагич

1-расмда вертикал ротор пулперини принципиал схемасини кўриш мумкин[1]. Пулпа цилиндричесимон очиқ устки (метал ёки темир-бетон) ваннадан иборат бўлиб, унинг текс кисмининг марказида пичоқлар билан вертикал вал устида айланадиган пўлат диск жойлашган. Шунга ўхшаш пичоқлар ваннанинг пастки қисмининг маҳкамланган қисмида жойлашган бўлиб, у диаметри 6-8мм бўлган тешиклари бор металл элакка уланган (агар пулпер 5-8% масса концентрациясида партия режимида ишласа) ва 12-14мм гача (узлуксиз режимда ишлагандан) масса концентрацияси тахминан 2% ва 3-4% дан кўп бўлмаган харакатлар.

Пулпер партия режимида ишлагандан, металл элак йўқ бўлиши мумкин. Масса хароратини 10 дан 40°C гача ошириш, уни пулперда қайта ишлаш жараёнида ишлов бериш вақтини 10% га ва саолиштирма энергия сарфини 40 га қисқартиради. Юқори тезликда айланадиган ротор ваннада массанинг турбулент айланишими хосил қиласи ва қуйқали бўлакларин пичоқлар орасида ўзаро янчилишига олиб келади. Бундай холда, чойшаб материали биринчи навбатда толалар тўпламига, вақт ўтиши билан эса алоҳида толаларга ажралади.

Пулпер узлуксиз иш режимида ишлагандан, унинг маҳсулдорлиги ошади, лекин парчаланиш сифати пасаяди ва қолган толалар тўпламларини бошқа ускуналарда (энтштипперлар, супротонаторлар ва бошқалар) кўшимча равишда синдириш керак. Бироқ, пулперлар мавжуд, тўлиқ (толали тўпламларсиз) толали материалларни янчидан титиш учун. Бундай пулперларда анъанавий роторга кўшимча равишда, иккинчи пичноқ қурилмаси жойлаштирилади. Бундай гидропулперлар одатда фақат пулпа қийин бўлган толали материални парчалаш учун ишлатилади.

Сараланмаган қофоз чиқиндисини майдалаш (синдириш) учун гидротитгич арқонли зич бўлган арқон тортгичлар билан жихозланган. Масса айланганда арқонлар, симлар, латта бўлаклари арқонга ўралади, улар ваннадан кўтаргич ёрдамида тўплам шаклида чиқарилади. Оғир ифлослантирувчи моддалар марказдан қочма куч билан ваннанинг деворларига ташланади ва чукурга киради. Бузулган масса ваннадаги масса даражасини назорат қилиш учун тўсик билан жихозланган тўлиб-тошган кути орқали пулпердан чиқади.

Юқоридагиларни инобатга олган холда маҳаллий хом ашё каврак ўсимлиги пояларидан функционал озиқ-овқатлар учун қоғоз ва қоғоз маҳсулотлари учун ўрам-қадолар қофози ҳамда кимёвий қайта ишлашга яроқли бўлган юқори тозаликка эга целялюзанинг бир қатор маркаларини олиш жараёнлари амалга оширилди.

Дастлаб каврак поялари пайраҳаларга ажратиб олинди ва минерал кислота HNO_3 нинг турли концентрацияларида гидролиз дараёнлари амалга оширилди.

Кўйида HNO_3 нинг турли концентрациялари таъсирида натронли пишириш жараёнида ажралиб чиқган яримцелялюзанинг айрим сифат кўрсаткичлари келтирилган.

Жадвал-1 HNO_3 нинг турли концентрациялари таъсирида натронли пишириш жараёнида ажралиб чиқган яримцелялюзанинг айрим сифат кўрсаткичлари

HNO_3 , %	Гидролиз Вақти, соат	Гидролиз харорати, $^{\circ}\text{C}$	Ярим цел-за унуми, %	а-цел-за	Кул миқдори, %	ПД	Оқлик даражаси, %
1,0	16	20-25	-	-	-	-	-
2,0	16	20-25	-	-	-	-	-
3,0	16	20-25	79,0	73	7,8	-	69
4,0	16	20-25	68,1	67	6,9	910	71
5,0	16	20-25	65,0	68	5,8	880	76
6,0	16	20-25	64,8	68	5,7	-	75

ПД-полимерланиш даражаси

Бунда, HNO_3 нинг турли концентрацияларида хона хароратида гидролиз жараёни амалга оширилди. Концентрацияни ошиб бориши ажралиб чиқаётган яримцелялюзанинг унумини кескин ошишини кузатиш мумкин. Шу билан бирга кул миқдорини камайиши оқлик даражасини сезирали тарзда ижобий томонга ўзгариши, бир сўз билан айтганда иккинчи босқич, яъни ишорий пишириш даврида делегнефикация жараёнини қисқа вақт ичидан амалга оширилишидан далолат беради. Аксинча полимерланиш даражасини тушишига хам сабаб бўлмоқда. Яъни минерал кислота - HNO_3 нинг концентрациясини ошиши, табиий полимернинг халқаларини деструкциясига сабаб бўлади. Шундай қилиб, HNO_3 нинг турли концентрациялари таъсирида натронли пишириш жараёнида ажралиб чиқган яримцелялюзанинг айрим сифат кўрсаткичлари таъсирини ўрганиш орқали жараёнга HNO_3 нинг концентрацияси 4% оптималь гидролиз концентрацияси деб олинди.


Кўйидаги жадвалда эса кислотали (HNO_3) гидролиз вақтини натронли усулда ажралиб чиқган яримцелялюзанинг айрим сифат кўрсаткичларига таъсири келтирилган бўлиб, гидролиз вақти бир нечта вақт оралиқларида амалга оширилди.

Жадвал-2 Кислотали (HNO_3) гидролиз вақтини натронли усулда ажралиб чиқган яримцелялюзанинг айрим сифат кўрсаткичларига таъсири

HNO_3 , %	Гидролиз Вақти, соат	Гидролиз харорати, $^{\circ}\text{C}$	Ярим цел-за унуми, %	а-цел-за	Кул миқдори, %	ПД	Оқлик даражаси, %
4	4	20-25	-	-	-	-	-
4	8	20-25	-	-	-	-	-
4	12	20-25	84,0	-	7,7	-	79
4	16	20-25	68,1	67	6,9	910	71
4	20	20-25	66,0	68	5,2	790	74
4	24	20-25	65,0	67	4,1	710	77

Бунда оптимал концентрация сифатида танлаб олинган HNO_3 нинг 4% ли эритмаси (ўзгармас) иштирокида турли гидролиз вақтлари давомида ажралиб чиқкан яримцеллюлозани айрим сифат кўрсаткичларини аниқланди. Гидролиз вақти 4 соатдан 24 соат давомида амалга оширилди. Оптимал гидролиз вақти этиб 16соат давомида амалга оширилган жараённи танлаб олинди. Бунда яримцеллюлозанинг кул миқдори 6,9%ни, оқлик даражаси 71% ни ташкил этмоқда. 20-24 соат давомида хона хароратида HNO_3 нинг 4% ли эритмаси (ўзгармас) иштирокида амалга оширилган жараёнда яримцеллюлозанинг полимерланиш даражаси ва чиқиши унуми паслиги сабабли, яъни деструктив холатларни кескин юзага келиши натижасида ушбу оптимал параметр - HNO_3 нинг 4% ли эритмаси (ўзгармас), гидролиз вақти 16соат деб белгиланди.

Жараёнда асосий параметрлардан бири NaOH - ишқор концентрацияси таъсири ҳам ўрганилди. Бунда кислотали гидролиздан ўткан яримтайёр хомашё маҳсулоти нейтралланиб маҳсус ролл жиҳози резервуарида турли хароратлар остида янчиш йўли билан ярим целлюлоза олиш жараёни амалга оширилди.




Δ - оқлик даражаси;

\blacktriangle - кул миқдори;

□ – яримцеллюлоза унуми.

**1-Расм. РОЛЛда ишқорий пишириш хароратини, ажралиб чиқаётган яримцеллюлозанинг айрим сифат кўрсаткичларига таъсири
(янчиш вақти 6 соат, NaOH 20 г/л)**

1-Расмдан кузатиш мумкинки, хароратни ошиб бориши роллда айланаётган пайрахали массани делегнификацияга учрашини кескинлаштириши кузатилоқда. Ишкорнинг паст концентрациясида янчиш жараёнини амалга оширилиши, ажралиб чиқадиган яримцеллюлозанинг баъзи кўрсаткижларини ижобий тарзда қўлга киритишга имкон беради. Бунда яримцеллюлозанинг унуми 70% ни, оқлик даражаси эса 68 %ни кўрсатмоқда.



2-расм. РОЛЛда ишқорий янчиш вақтини ажралиб чиқаётган яримцеллюлозанинг айrim сифат кўрсаткичларига таъсири

(20г/л NaOH эритмасида 70^0C ($\pm 10^0\text{C}$)).

2-Расимда эса 20г/л NaOH эритмасида 70^0C ($\pm 10^0\text{C}$) ишқорий янчиш вақтини ажралиб чиқаётган яримцеллозанинг кул миқдорини 6,9% га тушишига, ҳамда чиқиши унумини 68% га етишига имкор берди. РОЛЛнинг авфзаллик томонлари шундаки, пишириш жараёнидаги кимёвий реагентлар сарфини кескин камлиги, бунда содир бўладиган деструктив омилларни деярли учрамаслиги яққол намоён бўлди. Шу аснода РОЛЛ рдамида керакли ишқор концентрацияси, белгиланган харорат ҳамда минерал кислотанинг талаб этилган эритмалари ёрдамида, яни Каврак пояларини пайраҳаларга ажратиб олиб HNO_3 нинг 4% ли эритмаси (ўзгармас), гидролиз вақти 16соат давомида яримцеллюлозани ажратиб олинди. Қуйида эса ушбу ажратиб олинган яримцеллюлозадан кимёвий қайта ишлаш учун яроқли бўлган ююқори тозаликка эга целлюлозанинг бир нечта маркаларини олиш устида амалий тажрибалар олиб борилди.

Бунга кўра биринчи босқичда олинган яримцеллюлоза маҳсус қанатиш қозонига солиниб NaOH - ишқорнинг 20г/л эртмасида 2атм босим остида 6 соат давомида пиширилди.

BIBLIOGRAPHY

1. M.M. Murodov. «Technology of making cellulose and its ethers by using raw materials» // *International Conference “Renewable Wood and Plant Resources: Chemistry, Technology, Pharmacology, and Medicine”*. Saint-Petersburg, Russia. June 21-24., 2011. 142-143.
2. M.M. Murodov. «The technology of making carboxymethyl cellulose (cmc) by method monoapparatus» // *International Conference «Renewable Wood and Plant Resources: Chemistry, Technology, Pharmacology, and Medicine»*. Saint-Petersburg, Russia. June 21-24., 2011. 141-142.
3. Ўзбекистон Республика Вазирлар Махкамаси “РЕСПУБЛИКАДА ТЕЗ ЎСУВЧИ ВА

САНОАТБОП ПАВЛОВНИЯ ДАРАХТИ ПЛАНТАЦИЯЛАРИНИ БАРПО ҚИЛИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТҮФРИСИДА” 2020 йил 27 августдаги 520-сонли қарори.

4. Интернет: [https://xs.uz/uzkr/post/hududlarda –pavlovnija -plantatsiyalari -tashkil-qilinadi/](https://xs.uz/uzkr/post/hududlarda-pavlovnija-plantatsiyalari-tashkil-qilinadi/)
5. Интернет: [https://studbooks. net/2284168/ matematika_himiya_fizika/ proizvodstvo_metiltsellyulozy.](https://studbooks.net/2284168/matematika_himiya_fizika/proizvodstvo_metiltsellyulozy/)
6. Fechter C., Heinze Th. Influence of wood pulp quality on the structure of carboxymethyl Cellulose // J. Appl. Polym. Sci. -2019. -№3. -P.1-10.
7. Шипина О. Т., Нугманов О. К., Стрекалова Г. Р., Косточки А. В. Исследование процесса очистки технической натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы // Всероссийская научно-техническая конференция с международным участием «Эфиры целлюлозы и крахмала: синтез, свойства» (Сузdalь, Россия, 5-8 мая 2003 г). -Владимир, 2003. -C.72-75.
8. Интернет:<https://ochakovo-food.ru/karboksimetiltsellyuloza-kmts/>
9. Интернет:<https://dukan-menu.com/supplement/e466.htm>
10. Интернет:<https://prodobavki.com/dobavki/E466.html?page=all>
11. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3.2.560-96 "Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов" Список пищевых добавок, разрешенных к применению при производстве пищевых продуктов. https://prodobavki.com/legacy_documents/
12. М.Муродов. «Исследование свойств волокнистых полуфабрикатов, предназначенный для получение Na-КМЦ» // Кимё ва кимётехнологияси журнали. – Тошкент, 2010. -№2. – С. 55-58. (02.00.00; №3).
13. М.М. Муродов, Ж.П. Тожиев, Г.Р. Раҳмонбердиев. «Узлукли усулда-маҳаллий хом ашёлар асосида Na-карбоксиметилцеллюлоза олиш технологияси» // Композицион материаллар илмий-техникавий ва амалий журнали. – Тошкент, 2010. -№3. -С. 49-53. (02.00.00; №4).
14. G Rahmonberdiev, M Murodov, K Negmatova, S Negmatov, A Lysenko. «Effective Technology of Obtaining the Carboxymethyl Cellulose from Annual Plants» // Materials science and engineering an introduction. – Switzerland, 2012. –pp 541-543.
15. M. M. Murodov, G. R. Rahmonberdiev, M. M. Khalikov at al. «Endurance of High Molecular Weight Carboxymethyl Cellulose in Corrosive Environments» // AIP Advances. American Institute of Physics, USA, 2012.-pp. 309-311.
16. Интернет: [https://www. nordspb.ru/ ingredients/ karboksimetil tsellyuloza -kmts-e466/](https://www.nordspb.ru/ingredients/karboksimetil_tsellyuloza-kmts-e466/)
17. Интернет: [https://eadaily. com/ru/news/ 2018/05/23 /v-uzbekistane -nachali-vyrashchivat-banany- v-teplicah](https://eadaily.com/ru/news/2018/05/23/v-uzbekistane-nachali-vyrashchivat-banany-v-teplicah)
18. Урозов М.К. Автореферат – “РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ СТЕБЛЕЙ НЕКОТОРЫХ ОДНОЛЕТНЫХ РАСТЕНИЙ И ОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ НА ИХ ОСНОВЕ” / Термез-2019г.
19. Интернет:<https://dobavkam.net/additives/e466>
20. Интернет:<https://medum.ru/e466>
21. Интернет:ochakovo-food.ru/karboksimetiltsellyuloza
22. Роговин, З.А. Химия целлюлозы [Текст]: монография / З.А Роговин. – М.: Химия, 1972. – 520 с.